

CARRELAGE - PRÉPARATION

ÉTANCHÉITÉ

PAREXLANKO

SOUS COUCHE D'ÉTANCHÉITÉ

Protection sous carrelage des supports en milieu humide

- Film étanche et déformable
- Pâte prête à l'emploi



application au rouleau

6 m² env.
(voir au dos)



sol / mur
intérieur



Chape ciment, ragréage P3, dalle béton, ancien carrelage, peinture poncée, enduit plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre cartonnée, panneau bois, ...

5 kg

Existe en seau de 5 kg

SOUS COUCHE D'ÉTANCHÉITÉ

Protection sous carrelage des supports en milieu humide

PERFORMANCES

Utilisée pour la protection et l'étanchéité sous carrelage en parois verticales et aux sols des locaux et pièces humides : salles de bains, douches, cuisines...

La Sous Couche d'Étanchéité forme un film étanche et déformable assurant le traitement des points sensibles.

SUPPORTS ADMIS : Chape ciment, ragréage P3, dalle béton, chape anhydrite, ancien carrelage, peinture poncée, enduit plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre cartonnée (hydrofugée ou non), panneau bois, béton cellulaire.

PRÉPARATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les supports devront être sains, stables et résistants, nettoyés et dépoussiérés.

- Éliminer les traces de plâtre, laitance, graisse, peinture... du support. Souillé de cire, de graisse ou de peinture, il devra être décapé.

Panneau bois : s'assurer en particulier de sa rigidité et de sa parfaite fixation à l'ossature.

Carrelage et peinture : dépolir les carrelages émaillés et les peintures brillantes. Éliminer le glacis formé par les graisses et produits d'entretien à l'aide d'une lessive sodée. Rincer abondamment et laisser sécher.

- Appliquer une couche de Primaire Tous Supports au préalable (sauf sur plaque de plâtre cartonnée et ragréage P3) et attendre son séchage complet.

PRÉPARATION DU PRODUIT

La Sous Couche d'Étanchéité est prête à l'emploi et ne doit pas être diluée.

OUTILLAGE

Rouleau, brosse ou raclette, gants.

CONSEILS

- Température d'utilisation comprise entre +5°C et +30°C.

- Conservation 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

Consommation

0,8 kg/m²
en 2 couches

Utilisation



12 h.
pour recouvrir



+30°C
+5°C

Température
d'utilisation



1 an.
de conservation



à l'abri du gel et des
fortes températures.

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION DU PRODUIT

- L'application s'effectue au rouleau, à la brosse ou à la raclette en deux couches minimum croisées.

- Étaler la première passe à raison de 400 g/m².

- Maroufler la Bande d'Étanchéité Parexlanko dans la première couche sur tous les angles (sol/mur et mur/mur).

- Attendre le séchage de la première couche (3 à 4 heures) avant l'application de la seconde couche toujours à raison de 400 g/m².

- Les zones de circulation doivent être protégées.

NETTOYAGE

- Nettoyer les mains et outils à l'eau avant que le produit ne sèche.

FINITION

- La surface peut être carrelée après un délai minimum de 12 heures suivant l'application de la seconde couche.

- Les carreaux devront être collés avec la colle Tous Carreaux Tous Supports Parexlanko.



EMB 59526

10727
0F-04-JOK